

SC-700H

JIS YF3B-C-700
표면경화 육성용

● 특 성

- ① CO₂ 차폐가스를 사용하는 표면경화 육성용 플렉스 코어드 와이어입니다.
- ② 토사 마모 및 충격 마모에 적합합니다.
- ③ 순수한 용착금속부의 경도가 Hv=700이상입니다.

● 용 도

트럭롤러, 스크류 컨베어 및 격심한 토사 마모부의 육성용접에 적합합니다

● 작업상 주의

- ① 모재는 일반적으로 150°C이상 예열하여 주십시오.
- ② 보호가스는 100% CO₂ 가스를 사용합니다.

● 용착금속의 기계적 성질의 일례

와이어경 (mm)	경도	
	(HRC)	(Hv)
1.2/1.4/1.6	60~62	700~720

● 용착금속의 화학성분의 일례(%)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.7	0.6	1.3	5.2	0.4

● 제품 치수 및 적정전류(DC+)

와이어 경 (mm)		1.2	1.4	1.6
전류 (A)	F	250~300	280~340	300~380

● 용접자세



1G

● 승 인

● 포 장

Dia.(mm) 1.2 1.4 1.6
Spool(kg) 15